

FLUFFO FRAME

RAMY AKUSTYCZNE FLUFFO FRAME

KARTA TECHNICZNA.

Ważna od 28 kwietnia 2026 r.

/ DANE PODSTAWOWE

nazwa produktu	niezapalne ramy akustyczne Fluffo FRAME
opis produktu	dekoracyjny, pochłaniający dźwięk panel ścienny, z tkaniną naciągniętą na aluminiową ramę, występujący w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów.
dane producenta	Fluffo Sp z o. o. ul. Poprzeczna 15a; 05-083 Wierzbina; NIP: 1182262656 REGON: 525395236

/ CECHY PRODUKTU

klasa palności	B-s1, d0 (według PN-EN 13501-1: 2019 dla panelu z tkaniną Fluffo VIVID) B-s1, d0 (według PN-EN 13501-1: 2019 dla panelu z tkaniną Fluffo CALM)
waga	ok. 6,6 kg/m ²
grubość	60 mm
akustyka	klasa pochłaniania dźwięku: A; Alfa w = 1,0 (według PN-EN ISO 11654:1997 - dla panelu z tkaniną Fluffo VIVID) klasa pochłaniania dźwięku: A; Alfa w = 0,95 (według PN-EN ISO 11654:1997 - dla panelu z tkaniną Fluffo CALM)
tolerancja wymiarów	+/- 0,5 mm
deklaracja zgodności CE z normą właściwą dla dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (PN-EN 15102+A1:2011)	Tak

/ SKŁADOWE PRODUKTU

profil aluminiowy	typ produktu	profil aluminiowy, wielościankowy; anodowany lub malowany proszkowo (w zależności od koloru)
	grubość ścianki profilu	1,8 mm
	gatunek aluminium	6063
	waga	ok. 0,9 kg/mb
wypełnienie	typ produktu	wełna skalna
	grubość warstwy	50 mm
	gęstość	53 kg/m ³
	klasa palności	A1
	oddziaływanie na otoczenie	neutralne, wełna mineralna zabezpieczona welonem, ograniczającym możliwe pylenie
Płyta tylna	typ produktu	Płyta z filcu PET
	grubość	5 mm
	gęstość	1500 g/m ²
	klasa palności	B-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1: 2019
tkanina dekoracyjna Fluffo VIVID	typ produktu	Tkanina dekoracyjna
	skład	100% Trevira CS
	waga	330 g/m ²
	odporność na ścieranie	61 000 (cykle Martindale'a; według EN ISO 12 947)
	odporność kolorów na światło	5-6 (według EN ISO 105-B02)
	klasa palności	B1 (według DIN 4102) Class 1 (według EN 13773) 1; 2 (według EN 1021)
tkanina dekoracyjna Fluffo CALM	typ produktu	Tkanina dekoracyjna
	skład	100% Poliester
	waga	210 g/m ²
	odporność kolorów na światło	4-5 (według EN ISO 105-B02)



EN 15102:2007+A1:2011